

DESCRIZIONE

KRISTALL è un rivestimento plastico vinilico a base di farina di quarzo. Possiede un elevato potere riempitivo, ottima copertura e distensione. L'alta qualità dei componenti conferisce al prodotto un'eccezionale punto di bianco ed un'altissima resistenza al lavaggio.

IMPIEGO

KRISTALL è idoneo per superfici esterne. E' ideale per la protezione e decorazione dei Centri Storici.

MODO D'USO

SUPERFICI NUOVE

Intonaco civile nuovo stagionato: spazzolare asportando i residui di lavorazione e polvere; applicare una mano di SINTOFIX 50 o MODOFIX 201 al fine di ottenere un risparmio nel consumo del prodotto KRISTALL, una superficie più scorrevole e meno assorbente, più garanzia di aderenza e durata; applicare quindi due o più mani di KRISTALL diluito come consigliato intervalate di 6-8 ore se le condizioni ambientali sono normali, altrimenti prolungare l'intervallo.

applicare una o più mani di SINTOFIX 50 o MODOFIX 201 in modo da ottenere una superficie piena e di grande aderenza. Sui gessi a presa lenta comportarsi come sui muri nuovi.

SUPERFICI GIÀ TRATTATE

Intonaco e gesso già trattati con idropitture in fase di distacco: inumidire la vecchia idropittura con una spugna bagnata e raschiare con una spatola- procedere poi come su un intonaco nuovo.

Intonaco trattato a calce o sfarinato: spazzolare accuratamente la superficie con spazzola metallica, asportare completamente la polvere e poi procedere come su un intonaco nuovo.

CONFEZIONE

Confezioni da lt. 1-5-14.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,61 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	67
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	55000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	40%	30%
RULLO	40%	30%
SPRUZZO	45%	45%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di KRISTALL con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.