

MODOSTUC E10

Rasante a granulometria molto fine

DESCRIZIONE

E' una polvere eccezionalmente bianca, appositamente formulata per rasature esterne ed interne. E' composta da minerali accuratamente selezionati e da leganti specifici, atti a conferire al prodotto le particolari caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere.

IMPIEGO

E' ideale per la lisciatura o rasatura di superfici murarie. la sua alta compatibilità gli consente di aderire ad ogni tipo di superficie e può essere impiegato direttamente sull'intonaco grezzo. Con una sola applicazione è possibile ottenere un intonaco particolarmente fine ed un'ottima rasatura, con notevole risparmio di tempo e mano d'opera.

MODO D'USO

Miscelare due parti di polvere con una di acqua e lasciare riposare l'impasto 10 min. prima dell'uso. Pulire la superficie da lavorare ed accertarsi che sia ben ancorata, quindi applicare la miscela in un'unica passata. Il tempo di lavorazione è di circa 10 ore. Non applicare a temperature inferiori ai 5-7°C.

CONFEZIONE

Sacchi da 5-25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,4 - 1,5
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C Max +35°C
SPESSORE MAX PER MANO	2 mm
CONSUMO	1 - 1,2 Kg per mq per mm
APPLIC. A SPATOLA: rapp. di miscelazione	} 11 - 13 lt acqua per sacco
APPLIC. A FRATTAZZO: rapp. di miscelazione	
APPLIC. A CAZZUOLA: rapp. di miscelazione	

Dati rilevati a 20 °C e 60% di umidità relativa

RESISTENZE MECCANICHE

RESISTENZA A COMPRESSIONE	> 2,0 N / mmq
---------------------------	---------------

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOSTUC E10 con un consumo medio di kg/mq
 da applicarsi prezzo di EURO al mq
 compreso materiali e mano d'opera,
 escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.