

DESCRIZIONE

E' un'idropittura traspirante per interni ad alto contenuto di titanio, caratterizzata da un eccellente potere coprente e da un'ottima resa. La sua particolare stendibilità rende il prodotto facilmente applicabile con ottimi risultati. Disponibile in bianco, tinte pastello e tinte forti (come da cartella).

IMPIEGO

E' idoneo per muri interni, sia nuovi che vecchi.

MODO D'USO

Questo prodotto non richiede alcuna particolare precauzione durante la fase applicativa, e può essere steso a pennello, a rullo ed a spruzzo su vaste superfici. In questo caso, si consiglia di adottare le comuni maschere di sicurezza. Preparazione dei supporti:

pulire accuratamente il substrato da trattare, eliminando la polvere.

Applicare una prima mano di PLASTICONE diluita al 40% in volume (400 cc di acqua per litro di prodotto). La seconda mano, applicabile dopo almeno 4 ore, richiede una diluizione al 30% circa. Prima di procedere alla tinteggiatura di supporti nuovi o sfarinanti, si suggerisce di applicare una mano di ISOLANTE 301 diluito secondo i rapporti riportati sulla confezione.

CONFEZIONE

Bianco: Latte da 1-2,5-5-10-14 lt. - Mezze tinte: Latte da 2,5-5-14 lt. - Tinte forti: 1-2,5-14 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,66 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	67
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	47000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	40%	30%
RULLO	40%	30%
SPRUZZO	50%	50%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di PLASTICONE con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.