

PLASTICONE ELITE

Traspirante idrorepellente

DESCRIZIONE

PLASTICONE ELITE è un traspirante idrorepellente ad alta copertura ed elevata resa. Possiede un'eccellente copertura, adesione e pennellabilità. Non sfoglia ed è antigoccia; le elevate doti di idrorepellenza e traspirazione impediscono all'umidità di penetrare permettendole allo stesso tempo di uscire nel caso ve ne sia già presente.

IMPIEGO

PLASTICONE ELITE è idoneo per la tinteggiatura di opere murarie nuove o vecchie, sia interne che esterne.

MODO D'USO

MURO NUOVO:

preparare accuratamente la superficie eliminando polvere, sporco ed eventuali residui di lavorazione; stuccare eventuali imperfezioni con MODOSTUC e carteggiare.

applicare una mano di ISOLANTE 301 o MODOFIX 201 ed una mano di PLASTICONE ELITE diluito in acqua nelle modalità indicate sul retro ed in funzione del tipo di applicazione adottata. applicare una mano di SINTOFIX 50 e finire con due mani di PLASTICONE ELITE a distanza

MURO GIÀ VERNICIATO:

asportare eventuali pitture in fase di distacco o non ben ancorate; stuccare eventuali imperfezioni con

se la superficie è già stata trattata con tempere procedere come per muro nuovo; se la superficie è già stata trattata con idropitture lavabili bene ancorate si può evitare l'applicazione del fissativo altrimenti eliminare le pitture in fase di distacco; applicare una mano di ISOLANTE 301 e quindi procedere all'applicazione di due mani di PLASTICONE ELITE.

Muri esterni: procedere come per muri interni applicando una mano di SINTOFIX 50 e due mani di PLASTICONE ELITE.

CONFEZIONE

Confezioni da lt. 4/14.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,61 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	67
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	50000
SPESSORE FILM (µ per mano)	50
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	50%	40%
RULLO	50%	40%
SPRUZZO	55%	55%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di PLASTICONE ELITE con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.